

Beton-Pflastersteine DIN EN 1338

DANGOLIT - Pflaster

mit Verschleißschicht, Fuge und Abstandshilfen
Farben: naturgrau, anthrazit, rot, braun

Zur individuellen farblichen Akzentuierung hervorragend zu ergänzen mit wassergestrahlenen „Quadro“-Steinen .



Artikelnummer *)	Typ	Rastermaße cm	Gewicht kg/m ²	Bedarf St./m ²	m ² / Palette
5070380	DANGOLIT- Großpflaster	30/20/8	180	16,5	9,7
5070280	Quader	20/20/8	180	25	10,0
5070180	Rechteck	10/20/8	180	50	9,0
5070382	Halbsteine	15/20/8	180	33	
5070182	Halbsteine	10/10/8	180	100	9,0
5070480	Doppelte Bischofsmütze			26	

Wichtige Hinweise zu Betonerzeugnissen:

Ausblühungen/Farbgleichheit

Bei Pflastersteinen, Gartenplatten, aber auch anderen Betonprodukten, betongrauen und farbigen, lassen sich **Ausblühungen** (Calciumkarbonat) nicht generell verhindern. Sie verschwinden in der Regel nach einiger Zeit durch Witterungseinflüsse und Benutzung. Gewährleistungsansprüche für fehlende Farbgleichheit sind ausgeschlossen. Die Zuschlagsstoffe unserer Betonerzeugnisse sind Naturprodukte, es kann daher betontechnologisch eine absolute Farbgleichheit nicht garantiert werden, **Farbabweichungen** stellen daher keine Mängel dar. Für die Einfärbung verwenden wir Eisenoxid-Pigmente. Dennoch können sich im Laufe der Zeit durch Witterung und Abrieb leichte farbliche Veränderungen zeigen. Dieser Effekt ist herstellerunabhängig und bei allen Betonwaren der Fall und somit **kein** Qualitätsmangel. Aus vorgenannten Gründen können auch **Muster** im Fachhandel gegenüber den ausgelieferten Werkstücken **Farbabweichungen** zeigen. Durch die natürliche Bewitterung und insbesondere die mechanische Beanspruchungen, denen eine Verkehrsfläche unterliegt, können die Zuschläge an der Betonoberfläche mit der Zeit deutlicher sichtbar werden und mit ihren Eigenfarben den Gesamteindruck beeinflussen.

Tausalzbeständigkeit

Gartenplatten und Blockstufen (insbes. Produktserie Laveno) sind nicht ausreichend beständig gegen Taumittel. Die Oberflächen werden durch Taumittel angegriffen. Wir können daher für auftretende Schäden keine Haftung übernehmen. Schnee und Eisglätte müssen mit abstumpfenden Streumitteln beseitigt werden.

Bedarfsmengen

Die von uns angegebenen Bedarfsmengen an Einzelsteinen pro qm sind Mengewerte, die unter Beachtung der Verlegerichtlinien (Fugenbreite, Rastermaße) die angegebene Flächenbelegung gewährleisten.

Verlegehinweise

Darüber hinaus sind beim Verlegen der Pflastersteine unsere Verlegehinweise zu beachten; bei Gartenplatten unsere „Verlegehinweise für Betonplatten ohne Verkehrsbelastung“.